



Global Sealer
Technologies

**Elephant
Armor®**



El trabajo pesado se aligera

ColloMix Dual Paddle Mixer - Xo 55 Duo

El mezclador manual de contra-rotación hace que mezclar Elephant Armor® sea más rápido y fácil. Al mezclar nuestro material de alta viscosidad y alto contenido en fibras, el operario no tiene que hacer ningún esfuerzo de torsión. Por lo general, puede contar con que terminará en la mitad de tiempo. Eso es mezclar de forma moderna.

- Rápido, fácil y exhaustivo
- Universal y económico
- Posición de trabajo vertical
- Enganche rápido HEXAFIX
- Control electrónico de velocidad variable
- No hace girar el cubo mientras se mezcla
- Alimentación - 110 V, longitud del cable 13 pies.
- Potencia nominal - 1450 W
- Velocidad de rotación / Carga - 0-430 rpm
- Volumen de mezcla - hasta 25 galones
- Peso - 17.5 lbs

¡Obligatorio para mezclar morteros Elephant Armor®!



1. Las vibraciones durante el transporte pueden causar grumos y compactación. Golpee o haga rodar la bolsa de Elephant Armor® de la misma manera que ablandaría una bolsa de hielo. Vierta Elephant Armor® en un cubo de mezcla de 70 qt.



2. Mezcle Elephant Armor® seco para aflojar la mezcla y eliminar los grumos. No quite los grumos ya que cambiará la reología de la mezcla y el rendimiento general.



3. Medir entre 1,3 -1,6 galones de agua a 50 libras de Elephant Armor®. Las aplicaciones verticales requieren menos agua que las horizontales. *Nunca mezcle Elephant Armor® Primers como sustituto líquido en la mezcla.*



4. Add 90% of the pre-measured water directly over the paddles of the mixer while running.



5. Retire cualquier resto de Elephant Armor® no hidratado de los lados y del fondo del cubo de mezcla, continúe mezclando durante 30 segundos más.



6. Asegúrese de que todo el material ha sido completamente hidratado y mezclado. Esto asegurará una mezcla homogénea proporcionando el máximo rendimiento del Elephant Armor®.



7. Añada el resto del agua y continúe mezclando hasta lograr el espesor deseado. Una vez que Elephant Armor® se haya mezclado completamente hasta alcanzar el espesor deseado, comenzará a fraguar rápidamente. El agua adicional no reemplazará la mezcla.



8. Una vez finalizada la mezcla, sumerja inmediatamente las aspas en un cubo de agua y encienda la mezcladora para eliminar todo el exceso de Elephant Armor® de las aspas. El exceso de material que quede en las aspas será extremadamente difícil de eliminar. La limpieza por impacto dañará las aspas.