



Global Sealer  
Technologies

**Elephant  
Armor®**



**Imprimación adhesiva**

**Para usar con todos los productos Elephant Armor**

# Elephant Armor® Primer

- Fácil de aplicar - Listo para usar
- Cumple con los requisitos de ASTM C 1059-13 Tipo II (no re-emulsificable) Slurry Bond Coat.
- Cumple con VOC en todo el USA
- La fuerte unión química refuerza la fijación de Elephant Armor u otros productos a base de cemento a la superficie adecuadamente preparada
- Se limpia con agua y jabón
- Aplicaciones en interiores o exteriores



# Elephant Armor® Primer

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Elephant Armor® Primer de GST International (de color blanco) es un agente adhesivo de látex de polímero acrílico con alto contenido en sólidos, diseñado específicamente para ser utilizado con Elephant Armor® en cualquier superficie de hormigón o asfalto. La Imprimación Elephant Armor® también puede utilizarse para pegar madera y espuma EPS.

Elephant Armor® Primer se puede utilizar tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

Elephant Armor® Primer cumple o supera los requisitos de ASTM C 1059-13, Tipo II (No reemulsificable) Slurry Bond Coat

Cuando utilice Elephant Armor® Primer con aplicaciones Surface Armor™, consulte la etiqueta Surface Armor™ o la ficha técnica de Surface Armor™ para ver las instrucciones de mezcla. visite [www.gstinternational.com](http://www.gstinternational.com).

## INSTRUCCIONES

### PREPARACIÓN:

Realizar la preparación de la superficie de acuerdo con la Guía Técnica ICRI nº 03730. Las superficies de reparación deben estar limpias, sanas y libres de contaminantes que puedan actuar como rompedores de la adherencia, tales como aceite, compuestos de curado, ácidos, suciedad, grasa, pintura y residuos sueltos. Se recomienda el uso de Pro-Grade Cleaner de GST International y el lavado a presión para preparar adecuadamente la superficie de adhesión. La imprimación Elephant Armor® puede aplicarse sobre superficies secas o ligeramente húmedas y libres de agua estancada. Puede utilizarse un soplador para eliminar el exceso de agua.

### SLURRY/CAPA DE LECHADA (Mejor Práctica)

Slurry/una lechada es una mezcla de Elephant Armor® con suficiente Elephant Armor® Primer sin diluir (2 partes de Elephant Armor® a 1 parte de Elephant Armor® Primer) para hacer una consistencia parecida a una pintura. Trabaje la lechada en el área de reparación o sustrato con un cepillo de albañilería rígido cubriendo toda la zona. Preste especial atención a las esquinas, los lados y cualquier barra de refuerzo expuesta. Cualquier varilla o refuerzo de acero que haya quedado expuesto necesitará un tratamiento estándar contra el óxido antes de instalar Elephant Armor® Primer. Coloque el Elephant Armor® Mortar antes de que la "capa de lechada" de Elephant Armor® Primer se seque. Si esto ocurre, tendrá que volver a aplicar Elephant Armor® Primer (puro) para restablecer la pegajosidad. Esta aplicación cumple con los requisitos de adhesión estructural de ASTM C 1059-13, Tipo II.

La tasa de aplicación para la "capa de lechada" de Elephant Armor® Primer es de 50 a 100 pies cuadrados por 1 galón de Elephant Armor® Primer y 25 libras de Elephant Armor® (1/2 bolsa). La rugosidad y porosidad del sustrato de hormigón afectará a la cobertura.

### AGENTE ADHESIVO (PURO)

Aplique Elephant Armor® Primer sin diluir con brocha, rodillo o el pulverizador de bomba especialmente diseñado por GST International sobre la superficie preparada. Cuando la superficie imprimada se vuelva pegajosa, coloque el Elephant Armor® antes de que el EA Primer se seque y quede libre de pegajosidad. Elephant Armor® Primer utilizado puro, no cumple con los requisitos de adhesión estructural de ASTM C 1059-13, Tipo II.

### LIMITATIONS / SAFETY PRECAUTIONS:

- No deje que se congele.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C (40°F).
- No aplicar sobre superficies congeladas o previamente pintadas.
- No aplicar donde exista una presión hidrostática excesiva.
- Proteger la película de imprimación de la suciedad y la humedad, antes de colocar Elephant Armor®.

### INFORMACIÓN DE ENVÍO Y HMIS:

VOC: .....0 g/l  
FLASH POINT:.....N/A  
GROUND/AIR VESSEL: .....No regulado  
Etiqueta requerida: .....Ninguno  
Marcaje requerido: .....Ninguno  
UNIFORM FIRE CODE: .....Sin datos  
HMIS RATINGS: .....H - 1; F - 0; R - 0; PP - H  
VIDA ÚTIL: ..... 1 año en envase sin abrir.  
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: .....35°-120°F (1°- 49°C).

### EVITAR QUE SE CONGELE

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD - IMPORTANTE

### LEER ANTES DE USAR

Mantener alejado de los ojos. Evitar el contacto prolongado con la piel. Enjuagar el producto de la piel con abundante agua fresca. En caso de irritación, consulte a un médico. No ingerir. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico. Elimine todas las fuentes de ignición tales como chispas eléctricas, estáticas, de fricción y piloto. Utilizar ventilador en lugares cerrados. Utilizar ventilación local por aspiración. Utilizar ropa de protección adecuada y otros EPIs apropiados para proteger los ojos y las manos. Almacenar los productos en un lugar fresco y seco. Vuelva a tapar el envase después de usarlo. Desechar el envase cuando esté vacío.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua abundante durante al menos 15 minutos y acuda a un médico si se altera la visión. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de ingestión, acúdate inmediatamente al médico. NO provocar el vómito.

Este producto se elabora a partir de las mejores materias primas disponibles y se fabrica según una formulación probada bajo un estricto control de calidad para su uso previsto. Sin embargo, los resultados obtenidos con el uso de este producto bajo una variedad de condiciones pueden depender de circunstancias fuera de nuestro control.

GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo) solo garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales. La única obligación de GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo), y el único y exclusivo recurso del comprador (incluida la persona que utilice o se beneficie de su uso) en caso de un defecto cubierto por la garantía anterior, será, a discreción de GST International, Inc. (a) sustituir el producto defectuoso, o (b) reembolsar al comprador el precio de compra pagado por dicho producto defectuoso. No existen más garantías que la garantía expresa limitada anteriormente mencionada. En ningún caso GST International, Inc. (o el vendedor de sus productos) será responsable por daños incidentales o consecuentes que resulten o surjan del uso de sus productos.

### FABRICADO EN EE.UU.



Global Sealer  
Technologies